

**BETONSAFE**<sup>®</sup>

SLEEP WELL

www.betonsafe.it

METODO PER CONFEZIONARE CALCESTRUZZI AD ELEVATISSIMA  
IMPERMEABILITA' PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE  
INTERRATE SOTTO IL LIVELLO DI FALDA A SICURA TENUTA ERMETICA

# FLEX GASKET

## Sigillante idroespansivo in cartuccia estraibile

### DESCRIZIONE

Sigillante idroespansivo, in pasta tixotropica, preconfezionato in cartuccia estraibile con normali pistole dosatrici; mantiene inalterate nel tempo le proprie caratteristiche elastiche ed ermetizzanti.

### CAMPI D'IMPIEGO

Realizzazione di sigillature a tenuta ermetica in corrispondenza di connessioni, fori, cavità, fessurazioni, lame di cassero ecc.; Esecuzione di guarnizioni nella connessione fra tubazioni e muratura; Ausilio di posa per profilati waterstop sia tradizionali che idroespansivi.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- peso specifico (kg/dm<sup>3</sup>) JIS A 5758 ..... 1,28
- colore ..... rosso
- tempo di estrusione a 7°C ..... 7"
- slump a 5°C ..... 0
- essiccazione al tatto a 30°C ..... < 10 h
- resistenza a rottura dopo indurimento kgF/cm<sup>2</sup> ..... 11
- allungamento dopo indurimento ..... 680%
- durezza JIS A, dopo indurimento ..... 28
- espansione stabile in acqua media ..... 100%

### MODALITA' D'IMPIEGO

FLEX GASKET deve essere posto in opera su supporti preventivamente preparati: accurata rimozione degli imbrattamenti, delle parti friabili, incoerenti, pulverulente ecc., nonché in sezioni adeguatamente confinate e ricoperte con almeno 6 cm di malta strutturale antiritiro. Per ulteriori informazioni consultare il nostro "ServizioTecnico".

### CONFEZIONI

cartucce da 300 cc in scatole da 12 cartucce

### CONSUMI

variabili con il tipo d'impiego.

Il contenuto della presente scheda è vincolante, in ordine alla corrispondenza e veridicità, soltanto se confermato dall'apposizione di timbro e controfirma, apposti presso la nostra sede, da personale all'uopo delegato. Eventuali difformità, dal testo originale, in ordine ai contenuti e alle indicazioni di utilizzo, non implicheranno responsabilità alcuna da parte della nostra società. Inoltre, stante l'estrema variabilità delle condizioni applicative, le indicazioni riportate hanno carattere semplicemente indicativo; l'utilizzatore è pertanto tenuto a sperimentare preliminarmente e personalmente i nostri prodotti, per verificarne l'idoneità relativamente all'uso previsto.