



## TECNO LATEX

Lattice adesivo, flessibilizzante, reattivo, a base di resine acriliche in dispersione acquosa

### DESCRIZIONE

Lattice adesivo, flessibilizzante, reattivo, a base di resine acriliche in dispersione acquosa, per il miglioramento dell'adesione, della deformabilità e delle prestazioni di malte ed intonaci.

### CAMPI D'IMPIEGO

Confezionamento di malte ed intonaci adesivi, deformabili, ad elevate prestazioni protettive ed impermeabilizzanti per opere civili, idrauliche, industriali, in atmosfera urbana, marina e montana; Preparazione di soluzioni idratanti per il miglioramento dell'adesione e delle prestazioni di malte ed intonaci premiscelati; preparazione di boiacche d'aderenza per riprese di getto non strutturali; trattamenti antipolvere, consolidanti di superfici in conglomerato cementizio.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- aspetto ..... soluzione
- colore ..... bianco
- pH ..... 7,5
- densità ..... 1,03 kg/dm<sup>3</sup>
- consumo teorico ..... variabile con l'uso
- tempo di utilizzo a 20°C ..... 40 - 60'
- intervallo termico di applicazione ..... + 5°C / + 30°C
- intervallo termico di conservazione ..... + 5°C / + 30°C
- conservabilità protetta ..... 12 mesi
- non infiammabile
- teme il gelo

Per una corretta manipolazione attenersi alle indicazioni riportate sulle confezioni e sulla scheda di sicurezza.

### MODALITA' D'IMPIEGO

Le modalità e le quantità d'uso variano in funzione delle necessità d'utilizzo, sulla base delle miscele indicative di seguito riportate:

Boiacche di ripresa non strutturali:

TECNO LATEX = 1 parte in peso

cemento = 2 parti in peso

acqua = 0,5 - 0,7 parti in peso

I materiali di riporto dovranno essere messi in opera nell'intervallo di appiccicosità della miscela (5/10 minuti dalla stesura).

Soluzioni consolidanti, antipolvere:

TECNO LATEX = 1 parte in peso

acqua = 1 - 1,5 parti in peso

L'applicazione potrà essere effettuata mediante pennello o spruzzo.

Miscele idratanti per malte preconfezionate:

TECNO LATEX = 1 parte in peso

acqua = 4 - 5 parti in peso

Malte per rasature, riparazioni, rivestimenti:

legante (cemento, calce ecc.) .....	kg	100,00
TECNO LATEX .....	kg	10,00
FIBRE MULTI 63/127 .....	kg	0,15
sabbia selezionata .....	kg	300,00
acqua .....	kg	35,00
TOTALE .....	kg	445,15

La miscela indicativa sopra riportata, finalizzata al confezionamento con le usuali betoniere da cantiere, fornisce circa 200 litri di malta fresca. Per ottenere il dosaggio in kg/m<sup>3</sup> è quindi sufficiente moltiplicare per 5 i dosaggi proposti.

### CONFEZIONI

Taniche kg 5 - 10 - 25

### CONSUMI

variabile con le necessità d'impiego.

### ATTENZIONE

Per una corretta definizione delle miscele da utilizzare e per verificare l'idoneità del prodotto in funzione delle specifiche esigenze è sempre indispensabile effettuare prove preliminari.

Il contenuto della presente scheda è vincolante, in ordine alla corrispondenza e veridicità, soltanto se confermato dall'apposizione di timbro e controfirma, apposti presso la nostra sede, da personale all'uopo delegato. Eventuali difformità, dal testo originale, in ordine ai contenuti e alle indicazioni di utilizzo, non implicheranno responsabilità alcuna da parte della nostra società. Inoltre, stante l'estrema variabilità delle condizioni applicative, le indicazioni riportate hanno carattere semplicemente indicativo; l'utilizzatore è pertanto tenuto a sperimentare preliminarmente e personalmente i nostri prodotti, per verificarne l'idoneità relativamente all'uso previsto.