



WATERFIX

Adesivo in cartuccia per l'incollaggio di cordoli idroespansivi

DESCRIZIONE

Adesivo polimerico a base di silani modificati, ad azione sigillante e permanentemente elastico, specifico per l'incollaggio di guarnizioni, giunti e cordoli, sia bentonitici come WATERSTOP B/25.20 e WATERSTOP B/25.20 SW che in gomma idroespansiva come WATERSTOP G/20.20, negli interventi di impermeabilizzazione degli elementi di ripresa di getto. WATERFIX è un sostituto del classico metodo di fissaggio tramite chiodatura.

WATERFIX permette di gettare il calcestruzzo anche dopo sole poche ore dalla posa del cordolo, data la rapidità di maturazione dell'adesivo. La sua efficacia non viene compromessa anche nel caso in cui la superficie del calcestruzzo fosse bagnata. WATERFIX permette il fissaggio rapido dei cordoli anche dove la sede in cui viene posato il cordolo non fosse perfettamente liscia, assicurando comunque la tenuta idraulica del sistema. Può essere posato sia in verticale che in orizzontale.

CAMPI D'IMPIEGO

Realizzazione di riprese di getto rigide (non di dilatazione) e connessioni a sicura tenuta ermetica idraulica, ad esempio tra soletta e muro di elevazione negli edifici interrati.

CARATTERISTICHE

colore grigio
conservabilità 15 mesi
utilizzare guanti protettivi
pulizia degli strumenti acqua
supporti consentiti calcestruzzo - prefabbricati
applicare con pistola dosatrice

MODALITÀ D'IMPIEGO

Verificare che la superficie di posa non si presenti friabile con parti incoerenti, sporche o pulverolente e priva di olii o sostanze grasse. Applicare WATERFIX utilizzando una pistola dosatrice per cartucce. Distribuire una adeguata quantità di prodotto lungo la porzione del cordolo che si sta applicando. Con una cartuccia di WATERFIX si incollano circa 8-10 metri di giunto.

Il fissaggio ottimale si ottiene quando tutta la superficie di contatto del cordolo è ricoperta di adesivo nel momento in cui si va a fissare lo stesso alla sede di posa. Consigliamo di applicare WATERFIX e effettuare il getto il giorno successivo.

In caso di urgenza attendere almeno 4 ore dalla messa in opera.

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE

Teme il gelo. Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco, asciutto e al riparo dalla luce diretta del sole e dal gelo, con una temperatura compresa tra +5°C e +35° C

CONFEZIONE: Cartuccia da 290 cc

CONSUMO: 0,13 pz./m