



## CURING SAFE

### Coadiuvante di stagionatura in dispersione acquosa per calcestruzzi

#### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Coadiuvante di stagionatura, antievaporante, a base di speciali resine acriliche in dispersione acquosa; si applica a spruzzo, sulle superfici di calcestruzzo fresco. Riduce la repentina perdita dell'acqua di impasto per evaporazione, contribuendo al miglioramento delle caratteristiche generali del manufatto finito.

#### CAMPI D'IMPIEGO

Ausilio dei provvedimenti di cura e stagionatura dei conglomerati cementizi (pavimentazioni industriali in calcestruzzo, getti massivi, betoncini, ecc.).

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore: ..... azzurro  
Peso specifico: ..... 1.12 kg/dm<sup>3</sup>  
Non infiammabile  
Temperatura di applicazione: ..... +5°C / +35°C  
Conservabilità: ..... 12 mesi  
Resistente ai raggi UV  
Viscosità (UNI 8701-3) a 20°C: ..... 17.5 cP  
Esente da solventi

#### MODALITÀ D'IMPIEGO

CURING SAFE deve essere applicato sulle superfici di conglomerato fresco, mediante nebulizzazione. Nel caso di condizioni di esposizione particolarmente sfavorevoli, può essere necessario ripetere l'applicazione.

L'impiego del coadiuvante di stagionatura non esime dall'adozione dei normali provvedimenti di protezione, ove necessari (sopertura dei manufatti con teli di polietilene, in tessuto-non-tessuto, sacchi di juta, bagnatura prolungata, ecc.).

Non è una pigmentazione, dopo l'applicazione torna ad essere trasparente.

#### MEZZI DI APPLICAZIONE

Nebulizzazione airless a bassa pressione

**PULIZIA DEGLI ATTREZZI:** con acqua

**CONFEZIONI:** taniche 25 kg

**CONSUMI:** 0.2 - 0.25 kg /m<sup>2</sup>

#### STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE

Teme il gelo. Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco, asciutto e al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole. Un'inadeguata conservazione del prodotto può causare una perdita delle prestazioni reologiche. Stoccare il prodotto ad una temperatura compresa tra +5°C e +35°C.

Il contenuto della presente scheda è vincolante, in ordine alla corrispondenza e veridicità, soltanto se confermato dall'apposizione di timbro e controfirma, apposti presso la nostra sede, da personale all'uopo delegato. Eventuali difformità, dal testo originale, in ordine ai contenuti e alle indicazioni di utilizzo, non implicheranno responsabilità alcuna da parte della nostra società. Inoltre, stante l'estrema variabilità delle condizioni applicative, le indicazioni riportate hanno carattere semplicemente indicativo; l'utilizzatore è pertanto tenuto a sperimentare preliminarmente e personalmente i nostri prodotti, per verificarne l'idoneità relativamente all'uso previsto.