



## JOINTSAFE FG30

Cordone in polietilene espanso per il riempimento di giunti, diametro 30 mm

### DESCRIZIONE

Cordolo comprimibile in polietilene espanso (filtene), comprimibile, per il dimensionamento corretto della profondità dei giunti di dilatazione per creare la terza parete o fondogiunto, necessario per il contenimento del sigillante JOINTSAFE SL91.

### INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Adatto a qualsiasi tipo di giunto tra elementi prefabbricati, tamponamenti, pareti divisorie, serramenti, pavimentazioni. L'inserimento di JOINTSAFE FG30 ha molteplici funzioni sia nei giunti statici che in quelli di dilatazione: dimensionare il giunto nella forma e nelle misure più consone alle caratteristiche del sigillante da impiegare, riducendo le sollecitazioni interne al sigillante medesimo e sull'adesione alle pareti; favorire, durante il riempimento del giunto, il contatto del sigillante con le pareti laterali; ridurre il consumo di sigillante.

### CAMPO D'IMPEGO

Riempimento di fondo giunto per qualsiasi tipo di giunto tra elementi prefabbricati, tamponamenti, corpi di strutture diverse, pareti divisorie, serramenti, pavimentazioni, preliminarmente alla posa del sigillante elastico nel giunto stesso.

### CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

Conservabilità .....	illimitata
Non infiammabile	
Diametro: .....	30 mm
Resistente ai raggi UV	
Colore: .....	grigio scuro
Diametro .....	30 mm

### MODALITÀ D'IMPIEGO

Per consentire un posizionamento stabile del profilo e creare una sufficiente resistenza alla pressione esercitata dal sigillante durante l'estruzione, il diametro di JOINTSAFE FG30 dovrebbe essere circa il 25% superiore alla larghezza del giunto.

Collocare il fondo giunto JOINTSAFE FG30 alla profondità desiderata, utilizzando un utensile dalla punta arrotondata, in modo da lasciare in superficie la sede per applicare in seguito il sigillante. Generalmente la profondità della sigillatura dovrebbe essere circa la metà della larghezza del giunto.

Il polietilene espanso non viene intaccato dai solventi contenuti nel primer, ma è buona norma non applicare il primer di adesione su JOINTSAFE FG30.

JOINTSAFE FG30 potrà essere inserito nel giunto dopo l'applicazione del primer, quando si è raggiunto il "fuori polvere"

E' buona norma che la profondità della sigillatura (regolabile a seconda del posizionamento di JOINTSAFE FG30) non superi la larghezza del giunto stesso.

**CONFEZIONE:** rotolo da 25 m

Il contenuto della presente scheda è vincolante, in ordine alla corrispondenza e veridicità, soltanto se confermato dall'apposizione di timbro e controfirma, apposti presso la nostra sede, da personale all'uopo delegato. Eventuali difformità, dal testo originale, in ordine ai contenuti e alle indicazioni di utilizzo, non implicheranno responsabilità alcuna da parte della nostra società. Inoltre, stante l'estrema variabilità delle condizioni applicative, le indicazioni riportate hanno carattere semplicemente indicativo; l'utilizzatore è pertanto tenuto a sperimentare preliminarmente e personalmente i nostri prodotti, per verificarne l'idoneità relativamente all'uso previsto.